

Produktinformation**MIKROGLAS GLASS FLAKES****Korrosions- und Oberflächenschutz
mit und ohne Silanisierung A/N****Eigenschaften und Anwendung:**

Die Anforderungen an Langzeitkorrosionsschutzlacke werden - z. B. in der chemischen Industrie - immer größer.

Die Standzeit herkömmlicher Dispersionen ist aufgrund unzureichender Schutzeinrichtungen oft nicht mehr im erforderlichen Maß vorhanden.

MICROGLAS GLASS FLAKES wurden als Additiv für nahezu alle bekannten Korrosionsschutz-Rezepturen entwickelt, um noch besser vor mechanischen und chemischen Einflüssen zu schützen.

MICROGLAS GLASS FLAKES sind mikrofeine Glasplättchen. Beim Einsatz entsteht eine Art Armierung in der Dispersion. Diese Struktur schafft einen haltbaren Verbund zwischen den Molekülen und fängt damit Ausdehnungen - z.B durch Temperaturschwankungen - auf. Die Anordnung und Architektur der Glasplättchen erhöht gleichzeitig die Filmdichte und verstärkt die Lackoberfläche. Außerdem wird der Kapillar-Effekt unterbunden, so dass weder Feuchtigkeit noch Dampf in den Lack eindringen können.

Standardgrößen

	RCF 600 (1/8 inch)	RCF 160 (1/64 inch)	RCF 015
Dicke	ca. 4 µ	ca. 4 µ	ca. 4 µ
Größe	ca. 45-1700 µ	ca. 45-300 µ	ca. 45 µ

Sondersiebungen auf Anfrage möglich

Technische Eigenschaften

Glastype	Borosilicat-Glas (C-Glas)
Dichte (spez. Gewicht)	2,52 g/cm ³

Chemische Zusammensetzung

SiO ₂	65 - 70%	B ₂ O ₃	2 - 7%
Na ₂ O/K ₂ O	9 - 13%	MgO	0 - 5%
CaO	4 - 9%	ZnO	1 - 6%
Al ₂ O ₃	2 - 6%		

Verpackung:

- 20 kg im Papiersack, im Karton
- RCF 600 = 280 kg/Palette (Größe 110x110x115 cm)
- RCF 160 = 560 kg/Palette (Größe 110x110x115 cm)
- RCF 015 = 960 kg/Palette (Größe 110x110x115 cm)

Lagerung:

in trockenen Räumen

Alle Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr