← zur Produktübersicht

MÜHLMEIER
COMPOSITES

MÜHLMEIER GMBH & CO KG
GOTTLITZWEG 2
D-95671 BÄRNAU

WWW.MUEHLMEIER.DE

PHONE +49 (0) 9635 9202-0
FAX +49 (0) 9635 9202-68
EMAIL FASER@MUEHLMEIER.DE

Produktinformation

Remapol Inhibitor H1

Beschreibung:

1,0% , Lösung in Cyclohexanon
Remapol Inhibitor H1 wird als Inhibitor verwendet um die Verarbeitungszeiten von ungesättigten Polyesterharzen zu erhöhen.
.

Technische Daten:

Aussehen: clear colourless liquid
Wirkstoffgehalt: ca. 1%
Dichte bei 20°C: 0,97 g/cm³

Lagerung:

Maximale Lagertemperatur (Ts max): 30°C
Minimale Lagertemperatur (Ts min): 0°C
Lagerstabilität ab Datum der Anlieferung: 6 Monate
Verpackung gut verschlossen an einem gut belüfteten Ort bei vorgegebener Lagertemperatur aufbewahren.

Sicherheitsrelevante Daten:

Flammpunkt nicht bestimmt.

Verpackung:

25 kg Kanister

Sicherheit und Handhabung:

Informationen, u. a. zur sicheren Lagerung und Handhabung von Remapol Inhibitor H1 finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Anwendung:

Der Inhibitor sollte dem Harz zuerst zugegeben werden um einen maximalen Effekt zu erzielen. Nach dem guten Vermischen, kann das Peroxid und der Beschleuniger hinzugefügt werden. Abhängig vom Anwendungsbereich und den Arbeitsbedingungen werden die folgenden Inhibitor Dosierungen empfohlen:

Remapol Inhibitor H1: 0,1 bis 1 %