

Standard-Programm

Gefinigte Gewebe aus Glasfilamentgarn

Technische Daten		TGG25	TGG50	TGG80	TGG100	TGG160	TGG200	TGG280	TGG390
Flächengewicht	DIN 53 854 g/m ²	24	47	82	104	166	200	280	394
Fadenzahl Kette	DIN 53 853 je cm	22	23,5	11,8	23,6	11,8	17,3	7	6
Fadenzahl Schuß	DIN 53 853 je cm	22	18,5	12	22,8	12	12	6,5	6,7
Kettgarn (EC in µm/tex)		5/5,5	5/11	9/34	7/22	9/68	9/68	3x 9/68	9/68x5
Schußgarn (EC in µm/tex)		5/5,5	5/11	9/34	7/22	9/68	9/68	11/204	13/272
Dicke	mm	0,03	0,06	0,17	0,16	0,2	0,2	0,4	0,4
Bindung	DIN 61 854	LW	LW	LW od. Kö 2/2	LW od Kreuzkö	LW od. Kö 2/2	LW od. Kö 2/2	LW od. Kö 2/2	LW od. Kö 2/2
Lieferbreite Standard	cm	100	110	100	110	101	127	100	100
Rollenlänge Standard	lfm	100	100	100	100	100	100	100	100

Es handelt sich um Mittelwerte, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen

Standardprogramm - weitere Einstellungen und Breiten auf Anfrage